

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕРМОДЕРЕВО

Технология - WESTWOOD (USA)

Происхождение сырья - РФ

ТЕРМОЯСЕНЬ

ТЕРМОПИХТА



20 / 40 мм

40 50 60 70 80 мм

от 800 до 3000 мм

разнодлинка, не менее 50% доски длиннее 2м, шаг 100мм

строганный брусок

0-1

5±2 %

тёмный шоколад (термообработка при температуре 220°C)

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

ПРОФИЛЬ

СОРТ

ВЛАЖНОСТЬ

ОТТЕНОК

16 / 40 мм

40 55 60 80 120 мм

от 800 до 4000 мм

разнодлинка, не менее 50% доски длиннее 2м, шаг 100мм

строганный брусок

0-1

5±2 %

золотистый (термообработка при температуре 180°C)

### ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ

ТЕМНЫЕ СУЧКИ

ГЛАЗКИ

ВЫПАДАЮЩИЕ СУЧКИ

СКВОЗНЫЕ СУЧКИ

СЛЕДЫ КОРОЕДА, ЗАБОЛОНЬ, ВОДОСЛОЙ, ПЯТНИСТОСТЬ, ПРОРОСТЬ

ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ, СМЕШАННЫЙ РАСПИЛ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫРЫВЫ

НЕПРОСТРОГ

ТРЕЩИНЫ

ШЛИФОВКА

### ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ДО 10 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ НА 1 М.П.

ДО 5 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ НА 1 М.П.

ДОПУСКАЮТСЯ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

ДО 10% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА

ДОПУСКАЮТСЯ

ДО 5 ММ, ДО 10% ОТ ПЛОЩАДИ ДОСКИ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

БЕЗ ШЛИФОВКИ

### ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДОПУСКАЮТСЯ

ДОПУСКАЮТСЯ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДОПУСКАЮТСЯ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДО 1/3 ДЛИНЫ ДОСОК

ДОПУСКАЮТСЯ НИТЕВИДНЫЕ

БЕЗ ШЛИФОВКИ

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЗМЕРОВ

ПО ДЛИНЕ +50 -25 ММ

ПО ШИРИНЕ ±2 ММ

ПО ТОЛЩИНЕ ±1 ММ

ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО ПЛАСТИ 10 ММ НА 1 М.П.

ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО КРОМКЕ 3 ММ НА 1 М.П.

ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 1 ММ

### УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА, КРАСКИ И Т.Д.
- ДОСКА ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

### ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- НА ЛЮБЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВМЯТИНЫ, ЦАРАПИНЫ, СЛЕДЫ УДАРОВ, СКОЛЫ, ТРЕЩИНЫ И Т.Д.);
- НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГНЯ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ;
- ТРЕЩИНЫ, ТЕКСТУРНЫЕ ОТСЛОЕНИЯ (ПО ГОДОВЫМ КОЛЬЦАМ), ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАТУРАЛЬНОЙ МАССИВНОЙ ДОСКИ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ДОСКИ С ДАННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 5% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- НА ВЫЦВЕТАНИЕ ДОСКИ (ПОТЕРЯ НАСЫЩЕННОСТИ, ИЗНАЧАЛЬНОГО ЦВЕТА). ВЫЦВЕТАНИЕ – ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА НА УФ И НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕФЕКТОМ. СО ВРЕМЕНЕМ ЛЮБАЯ ДОСКА СЕРЕЕТ. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНИРОВАННЫМИ МАСЛАМИ СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС ВЫГОРАНИЯ, НО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ НЕГО.
- Претензии по поводу явных дефектов товара, явного несоответствия сорту принимаются только до его укладки и/или покраски.
- Допустимый общеотраслевой процент брака составляет 3%.
- Количество вскрытых пачек, принимаемых по рекламации, не более 3 шт.
- ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕРМОСОСНА (БРУСОК) СОРТ АВ

Технология  
WESTWOOD

Происхождение  
РФ



ТОЛЩИНА	40 мм
ШИРИНА	40 / 90 / 140 мм
ДЛИНА БРУСКОВ	от 1250 до 4000 мм (разнодлинка)
ПРОФИЛЬ	строганный брусок
СОРТ	АВ
ВЛАЖНОСТЬ	5±2 %
ОТТЕНОК	золотистый

### ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИИ БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ

СУЧКИ ЗАГНИВШИЕ СРОСШИЕСЯ НЕ СРОСШИЕСЯ ВЫПАДАЮЩИЕ СКВОЗНЫЕ	СУЧКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА НИЖНЕЙ ПЛАСТИ -
ЧЕРВОТОЧИНЫ	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ТРЕЩИНЫ НЕСКВОЗНЫЕ	ДОПУСКАЮТСЯ
СМОЛЯНЫЕ КАРМАНЫ	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
СКОЛЫ	ДО 5ММ
ОТСЛАИВАНИЕ	ДО 5ММ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫРЫВЫ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ	ДО 5 ММ ГЛУБИНОЙ, ЕДИНИЧНЫЕ
НЕПРОСТРОГ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ НА БОКОВОЙ/НИЖНЕЙ ПЛАСТИ	- ДО 1/3 ДЛИНЫ ДОСКИ
ШЛИФОВКА	БЕЗ ШЛИФОВКИ
ЗАБОЛОНЬ, ВОДОСЛОЙ, ПЯТНИСТОСТЬ	ДО 30%

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЗМЕРОВ

ПО ДЛИНЕ	+50 -25 ММ
ПО ШИРИНЕ	±2 ММ
ПО ТОЛЩИНЕ	±1 ММ
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО ПЛАСТИ	30 ММ НА 1 М.П.
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО КРОМКЕ	10 ММ НА 1 М.П.
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	НЕ БОЛЕЕ 1 ММ

### УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА, КРАСКИ И Т.Д.
- ДОСКА ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

### РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ

- До монтажа доска должна храниться в упаковке производителя при температуре не менее +7С. Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
- Запрещено хранить не защищенную маслом доску на улице. Под действием солнечных лучей доска выгорает
- Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий (приведет к раскалыванию доски)
- Запрещено резать доску (пилить/торцевать) незаточенными пилами (термообработанная доска имеет повышенную плотность, очень хрупкая на скол)
- В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или лаги из лиственницы. Предварительно необходимо защитить деревянные направляющие составом от гниения.
- При монтаже требуется оставлять технические зазоры между досками в зависимости от ширины доски. Рекомендуемая ширина зазора - 6% от ширины доски.
- Обязательный технический зазор между досками на торцах составляет 3мм.
- Рекомендованный шаг направляющих (лаги, подсистема) для фасада 400-600 мм.
- Не рекомендуется использовать профиль шип-паз при внешней отделке. Отсутствуют технические зазоры на расширение.
- Перед нанесением масла, доску требуется отшлифовать в два прохода, чтобы убрать динамические волны и открыть поры.
- Термодерево выгорает на солнце, поэтому необходимо тонировать доску цветным маслом в два слоя с лицевой стороны.
- Бесцветное масло с УФ фильтрами не защищает от выгорания. Также рекомендуем защитить нижнюю пластль любым недорогим составом.
- Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин
- Чтобы обновить покрытие, требуется вымыть термодерево раствором марсельского мыла, дать просохнуть 24 часа и нанести тонкий слой масла.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ И/ИЛИ ПОКРАСКИ.

КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ.

ДОПУСТИМЫЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД (ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ)